

Техническая памятка



[Z] Deco-tec® 5426

Специальная защита древесины, с лазурью

Описание продукта

Тип продукта

На базе воды, устойчивая к слипанию, не создающая слою защита древесины. Многосторонне применяемая специальная защита древесины соединяет в себе качества импрегнирования, грунтовки и конечного покрытия как продукт «3 в 1». [Z] Deco-tec® 5426 проникает глубоко в древесину и защищает от синевы, посерения и отсоиденения волокон. Специальная защита древесины как многослойный лак перерабатывается сама с собой а также при применении как пигментирующее импрегнирование повторно перерабатывается с [Z] Deco-tec® продуктами. Защита древесины подходит как для обработки новой так и для обновления посеревшей древесины. Поскольку не происходит построения слоев, субстрат сохраняет своё естественное действие.

Область применения

Для деревянных деталей, не ограниченных строительными конструкциями без контакта с землёй снаружи

- Временная защита строительных конструкций для последующей переработки с [Z] Deco-tec® продуктами, например деревянных домов
- Цветодающее импрегнирование в построении с погодозащитной лазурью и краской
- Строительные конструкции с высокой потребностью в обслуживании, например поручни перил, беседки, заборы, перила, полы террас

[Z] Deco-tec® 5426 служит предотвращающей защите от синевы статически не нагруженных строительных конструкций снаружи без контакта с землёй. Условием для длительного защитного действия является интактное построение покрытий. Поэтому строительные конструкции надо регулярно контролировать и повреждения вовремя.

Древесина и сучки содержащие много веществ/смолы могут в зависимости от цвета вызвать изменение цвета. На сучках возможны повреждения краски. Субстраты содержащие много веществ/смолы также могут повредить принятию лака и лазури на базе воды. Выход смолы не представляет собой изъян покрытия.

Технические данные

Основа	Комбинация из алкида и акрилата
Действующее вещество	0,4% Пропиконазол, 0,2% Йодопропинил битилкарбамат, 0,0005% Перметрин
Пигменты	Соответствующие погоде и свету неорганические и органические цветные пигменты
Цвет	Color-Line Nature и особые тона на базе [Z] Deco-tec® 5426 Basis DEL. Переплетено с системой смешивания красок Zobel. На колорит может повлиять вид, качество, влажность дерева и условия переработки.
Плотность	Около 1,02 г/мл
Вязкость	Около 11 сек (по ВЗ-4 ;/20°C)

Техническая памятка



[Z] Deco-tec® 5426

Специальная защита древесины, с лазурью

Указания по применению

Способы нанесения	Красить При переработке как многослойный лак [Z] Deco-tec® перерабатывается в 2-3 производственных операциях с соответствующей промежуточной сушкой. Материал нанести с избытком; избыточный материал разогнать кисточкой. Соблюдать ZOBEL формирование покрытия ! Совершить пробную лакировку. Цвет краски проверить перед использованием. Последующие рекламации не могут быть учтены.
Рабочая вязкость	Готово к применению. Проверить вязкость и при надобности отрегулировать водой.
Условия применения	- Грунт должен быть сухим, чистым, прочным и без разделяющих веществ - Влажность древесины: 13 % - Около 20°C для субстрата, материала и окружающей среды, минимум 50 % отн. вл. воздуха - Не обрабатывать ниже 15°C или выше 30°C - Перед употреблением хорошо перемешать, избежать проникновение воздуха - Свеже покрытое дерево защищать от дождя
Расход	50 - 80 мл/м ² на каждый период работы в зависимости от впитываемости вида древесины и метода работы
Сушка: (20°C/50% отн.влажности воздуха)	Переработка примерно через 4 часа Длительность сушки зависит от толщины слоя и окружающих условий. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют сушку. Следить за достаточным термостатированием и воздухообменом.
Промывка оборудования	Сразу после применения, водой или моющим средством для оборудования Zowo-Clean

Дальнейшие указания

Срок хранения	12 месяцев прохладно, однако безморозно, в нераспечатанном первоначальном контейнере
Интервал техобслуживания	По причине не создающего слои характера мы советуем переработку / последующий уход при возникающих эрозиях покрытия. При однократном покрытии – применение как временное покрытие – переработка с [Z] Deco-tec® продуктами должна происходить в течении 6 месяцев. Для сохранения защиты от синевы надо наносить специальную защиту древесины заранее или ещё раз.
Указания по безопасности	При работе соблюдать правила, меры защиты и указания профессиональных союзов. Данные по утилизации и безопасности посмотреть в памятке безопасности на продукте. Применять биоциды нужно безопасно. Не применяется при непосредственном контакте с продуктами питания и кормом для животных. Средство и остатки продукта не должны попадать в почву, водоёмы или канализацию. Содержит Пропиконазол. Может вызвать аллергию. Средство содержит биоцидные активные вещества для защиты древесины от вредителей, применять только по назначению и инструкции. Злоупотребление может нанести вред здоровью и окружающей среде.

Все данные соответствуют новейшему уровню техники. Однако из-за разнообразия возможностей применения и переработки обязательства и ответственность должны быть исключены. При новом издании предыдущие издания теряют своё действие..

2015-10