



Наносить кистью



Для окон



Для дверей



Для частично стабильных строительных конструкций



Перевозить и хранить, защищая от мороза



Хранить в прохладном месте



Очистка инструментов: водой



sikkens
WOOD COATINGS

Kodrin WV 456

Описание материала Герметик на водной основе для заделки торцевых срезов. Применяется для наружных и внутренних работ.

- без запаха
- быстро сохнущий
- легко обрабатываемый

Цвет Бесцветный материал

Вид связующего вещества Специальная дисперсия полимеров

Емкость 750 мл

Применение Окрашивание кистью

Расход Около 100 мл/м2

Разбавление Не разбавлять

Температура работы 15-25 °C для подложки (древесины), материала и воздуха при относительной влажности около 60 %.

Время высыхания Время высыхания материала зависит от толщины наносимого слоя и может замедляться для пород древесины с высоким содержанием экстрактов, а также при неблагоприятных атмосферных условиях (сырая холодная погода). При сушке строго поддерживайте значения температуры и воздухообмена.

При 23 °C/ 50 % относительной влажности

Сухой от пыли: приблизительно через 30 минут

Под следующий слой: не ранее, чем через 1 час

Очистка инструмента Сразу после применения смыть водой, при необходимости добавив бытовое моющее средство, или с помощью ST 830* (чистящее средство).

Хранение Минимальный срок хранения в не вскрытой таре при комнатной температуре: не менее 2 лет.

Температура хранения +5 - +30°C . По истечении срока хранения продукт может быть использован, но некоторые его свойства могут отличаться от свежего продукта с неистекшим сроком хранения. Вскрытые емкости после использования необходимо плотно закрывать! Хранить в прохладном месте, но предохранять от замерзания.

Утилизация На переработку отправлять только пустые ёмкости. Остатки материала утилизировать согласно соответствующим местным нормам и предписаниям. Согласно нормам ЕС кодом для этого материала является: 08 01 12

Обозначение опасности Обозначение согласно директиве-EG - смотри инструкцию по безопасности, пункт 15.

Предостережение Перед применением ознакомьтесь с маркировкой и информацией о материале. При нанесении лаков/красок с низким содержанием вредных веществ необходимо соблюдать общие меры безопасности.

Основные правила Влажность древесины при нанесении системы покрытий Sikkens должна находиться в пределах от 12 % до 15 %. Согласно Директивам о лакокрасочном покрытии на окнах, который был издан Федеральным комитетом по сохранению лакокрасочных покрытий и качества в строительстве (бюллетень № 18), и Положению о подрядных строительных работах, Часть C, DIN 18363, а также рекомендациям Независимого Института Технологии Окон в Розенхайме, строительные конструкции из древесины, устанавливаемые в зданиях, перед монтажом со всех сторон должны быть обработаны минимум грунтовым и промежуточным покрытием (толщина сухого слоя составляет не менее 30 мкм). Подложка должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Также при выборе области применения покрытия, и, особенно, цвета покрытия, необходимо обращать внимание на следующее: наружное покрытие тёмных цветов может привести к нагреванию поверхности (до 80 градусов Цельсия). Предназначено для применения на промышленных предприятиях и исключительно согласно прилагаемым рекомендациям к системе покрытий Sikkens.

Директива-VOC Не подлежит маркировке.

Ссылка Пожалуйста, обратите внимание на соответствующие технические описания и следуйте рекомендациям консультантов Сиккенс или завода-изготовителя.

Рекомендации по Нанесению герметика для торцевых срезов следует проводить после грунтования и промежуточного покрытия шлифования. После высыхания на обработанные торцевые срезы можно наносить все промежуточные или финишные материалы Sikkens.

Все данные, содержащиеся в этой брошюре, не представляют собой данных о качестве товаров. Качество, пригодность, квалификация и назначение а также цель применения наших материалов определяются исключительно соответствующими договорами продаж содержащими основное описание материалов. В любом случае допустимо общепринятое отклонение в случае, если не имеется письменной договоренности о чем-то другом. Все сведения соответствуют сегодняшнему уровню техники. Для приведенных систем покрытий и подложек мы не претендуем на достоверность данных, их следует понимать лишь как возможные примеры. Из-за многочисленности подложек и условий объектов покупателя/производители не освобождаются от обязанности проверять наши материалы на пригодность в соответствующих условиях объекта и перерабатывать их соответственно уровню техники. В остальном действуют наши общие условия продаж. При появлении нового положения эта брошюра теряет свою силу.

Akzo Nobel Wood Coatings GmbH
Akzo Nobel Industrial Coatings AB
ООО «Акзо Нобель»

Düsseldorfer Straße 96-100
Staffanstorpsvägen 50
ул. Смольная, 24Д

40721 Hilden
SE-205 17 Malmö
125445 Москва,

Germany
Sweden
Россия

Tel.: +49 2103 77 800
+46 (0) 403 55000
+7 495 795 0140

Fax: +49 2103 77 577
+46 (0) 403 55132
+7 495 795 01 41