

**Внимание!!!** До начала работы с продуктом внимательно прочтите Инструкцию по применению. Используйте продукт исключительно по назначению, в точном соответствии с требованиями настоящей Инструкции. Продавец не несёт ответственности за неудовлетворительный результат, а также любые убытки, возникшие у Покупателя, если они явились следствием несоблюдения требований Инструкции по применению, или нарушения условий хранения продукта.

## Инструкция по применению масла RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C

### 1. ПОДГОТОВКА.

#### **а) Шлифовка**

- Шлифовка и подготовка поверхности должна быть произведена с применением материалов и методов, отвечающих современным требованиям. Правильная шлифовка является одной из основных операций, имеющих прямое влияние на качество покрытия. Поверхность должна быть равномерно прошлифована. Неравномерная шлифовка приводит к неравномерности в цвете. Рекомендуется финишную шлифовку выполнять шлифовальной бумагой зернистостью не менее 80-120.

#### **б) Обеспыливание**

- Необходимо тщательно очистить поверхность от пыли! Технология Rubio Monocoat основана на молекулярной реакции продукта и древесины (реакция происходит уже в первые 15 секунд), и наличие пыли может привести к тому, что продукт будет вступать в реакцию с древесной пылью, образуя на поверхности пастообразную пленку, что неизбежно приведет к некачественному конечному результату.

#### **Два способа обеспыливания:**

- а) Протереть поверхность тканевой салфеткой, смоченной очистителем Rubio Monocoat Cleaner (для дополнительной информации смотрите Инструкцию по применению Rubio Monocoat Cleaner).
- б) Тщательно очистить поверхность с помощью профессионального пылесоса. Для проверки чистоты поверхности рекомендуется протереть поверхность тканевой салфеткой, слегка смоченной очистителем Rubio Monocoat Cleaner. Наличие пыли на салфетке говорит о том, что поверхность нужно пропылесосить более тщательно.

**2. ПОДГОТОВКА МАСЛА.** Перед употреблением масло тщательно перемешать! (см. также п.4 в разделе «Нанесение»)

### 3. НАНЕСЕНИЕ.

- а) Масло наносят с помощью кисти, валика, ПАДа или тканевой салфетки. Масло наносят полосками вдоль волокон, а затем «растягивают» его равномерным тонким слоем по поверхности вручную (тканью) или с помощью полировочной машины бежевым падом. Большие поверхности обрабатывают зонами по 5-10 м2. Общее время обработки такой зоны 15-20 мин.
- б) Дать время на реакцию. Время реакции продукта с целлюлозой составляет в среднем от 3 до 5 минут. Не позднее, чем через 12-15 минут поверхность тщательно протереть насухо, полностью удаляя излишки масла. Поверхность протирают вручную безворсовой тканевой салфеткой. После обработки отдельных зон всю поверхность (или каждые 40м2) проходят еще раз. При машинной обработке - белым падом. При насыщении ткани (пада) маслом её следует поменять на новую.
- в) В случае применения ускорителя (компонент В), перед выполнением п.1 раздела «Нанесение» необходимо приготовить смесь: 3 части компонента А на одну часть компонента В. Смесь тщательно перемешать. Смесь годна к использованию в течение 4 часов. Рекомендуется заранее рассчитать количество смеси, так как она имеет ограниченный срок «жизни». Масло (компонент А) может применяться без ускорителя. Продолжительность сушки составляет 24-36 часов, при этом необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Обработанная поверхность набирает полную твердость и стойкость к жидкостям и температурным воздействиям в течение 3 недель. В случае применения ускорителя (компонент В) этот срок сокращается до 3-7 дней. В течение периода отверждения покрытия влажная уборка не допускается. Пролитая вода и другие жидкости должны убираться немедленно. По завершению процесса отверждения поверхность приобретает высокую стойкость, как к механическим, так и к химическим и температурным воздействиям.

**Расход масла.** От 50 м<sup>2</sup>/литр\* Расход зависит от подготовки поверхности, сорта дерева, применяемого инструмента и цвета масла. Для определения расхода в каждом конкретном случае рекомендуется предварительно делать пробные выкрасы.

**Хранение.** Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке 24 месяца.

**Меры предосторожности.**

1. Используйте продукт только по назначению.
2. Храните продукт в недоступном для детей месте.
3. Пропитанные любым маслом ветошь, губки, одежда и приспособления могут самовозгораться. Поэтому после использования их следует залить водой и оставить на огнеупорной поверхности.

**Дополнительная информация**

Особенности технологии Rubio Monocoat. Так как масло Rubio Monocoat вступает в реакцию с целлюлозой, то наносить дополнительные слои масла, или оставлять излишки масла на поверхности для «добавления интенсивности цвета» или для других целей не нужно. Процесса протирки (полировки) поверхности после нанесения масла никогда не бывает «много», его бывает только **недостаточно** !

**Применение 2-х компонентного продукта (компонент А с ускорителем В) не только сокращает время до полноценной эксплуатации, но и повышает характеристики поверхности по износостойкости и стойкости к агрессивным средам.**