TEKNOS www.teknos.com

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 738**
6 15.08.2007

# AQUACOAT 2650
## поверхностная краска

| | |
|---|---|
| **ТИП КРАСКИ** | Водоразбавляемая поверхностная краска на акриловой основе. |
| **ПРИМЕНЕНИЕ** | Применяется для деревянных погонажных изделий и дверей, а также панелей из древесно-волокнистых плит "МДФ" во внутренних помещениях. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта. |
| **СПЕЦСВОЙСТВА** | AQUACOAT 2650 быстро высыхает и формирует твердую износостойкую поверхность. |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

| | |
|---|---|
| **Содержание сухих веществ** | прим. 40 объемных % |
| **Общая масса твердых веществ** | прим. 420 г/л |
| **Летучие органические вещества (VOC)** | прим. 10 г/л |
| **Теоретическая укрывистость** | 8 м²/л (мокрая пленка 125 мкм, сухая пленка 50 мкм) |

**Время высыхания +23°C, относительная влажность 50% (стекло 120 мкм)**

| | |
|---|---|
| **- от пыли** | через 20 минут |
| **- на ощупь** | через 25 минут |
| **- полностью отвержденная** | через 1 час 40 минут |

Время высыхания дано приблизительно, так как изделие предназначено для деревянной подложки.

| | |
|---|---|
| **Разбавитель, очистка инструментов** | Вода |
| **Глянец** | Полуглянцевый |
| **Цвета** | Белая |

**См. на обороте**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Подготовка поверхности**

Поверхность должна быть чистая и сухая.
Влажность древесины должна быть ниже 20%.

**Условия нанесения**

Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, поверхности и грунта должны быть выше +15°C, относительная влажность ниже 80%. Наилучший результат будет достигнут, когда температура воздуха +23 - 38°C, относительная влажность воздуха 50 -70% и хорошая вентиляция.

**Нанесение**

Краску тщательно перемешать перед нанесением.

Краска наносится распылением.

ГРУНТОВОЧНУЮ ОКРАСКУ выполнять AQUA FILLER 1100 или AQUA PRIMER 3716.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Срок хранения указан на этикетке. Хранить в сухом проветриваемом помещении, в герметично закрытой емкости отдельно от пищевых продуктов. Подходящая температура хранения: +10 - +25°C.

ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.teknos.com вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.