

(для внутренних работ)

Назначение материала: для финишной обработки любых деревянных поверхностей, придания глянца, дополнительной защиты дерева от воды.

Область применения: Дерево, предварительно обработанное маслом, покрывается Карнаубским воском, который эффективно защищает материал от легких механических повреждений и придает поверхности приятный глянцевый блеск.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

	карнаубский воск, льняное
Состав	масло, пчелиный воск, сосновая
	смола (живица), скипидар
	живичный.
Цвет	Прозрачный медовый
Консистенция	Мастика
Тип поверхности	Полуглянцевая
Устойчивость к истиранию	Высокая
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Светостойкость	Высокая
Колеровка	Не колеруется

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ И ВЫСЫХАНИЯ МАТЕРИАЛА

Температура/Влажность	+10°C +35°C / влажн	При относительной ости 40-60%
Время высыхания (при	Высыхание	Высыхание
t+20°C и при влажности	первого слоя	второго слоя
40-60%)	24 часов	48 часа

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход в 15-20 кв.м. в один слой с баночки 0,5 л.

Полезно знать! Рекомендуется наносить в 2 слоя как финишное покрытие. Рекомендуется первым слоем нанести грунтовочное масло «Живица», 2 и 3-м слоями нанести карнаубский воск «Живица».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Упаковка материала	Пластиковая тара
Объем упаковки	0,5 л.

ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Хранить в сухом прохладном месте при температуре -25°C; +35°C. Срок хранения не ограничен.

Указания для безопасности. При работе с материалом защитных приспособлений не требуется. Используемую ветошь следует хранить в емкости с водой, в связи с возможностью самовозгорания. Хранить в недоступном для детей месте. При проведении малярных работ необходимо проветривать помещение.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1)Подготовка поверхности. Деревянная поверхность, которая подлежит обработке, должна быть сухой и чистой. При использовании представленного воска предварительного грунтования поверхности не требуется. Если на деревянной поверхности выступает смола её можно удалить при помощи живичного скипидара от компании Натуральные краски «Живица». Для уменьшения расхода финишного покрытия рекомендуется первым слоем нанести грунтовочное масло натуральные краски «Живица».

Примечание. В случае если поверхности, подлежащие обработке, были прежде покрыты другими материалами, следует очистить поверхность от предыдущего покрытия и наносить масло только на чистую и сухую древесину.

2)Нанесение воска. Воск следует наносить ветошью, тщательно растирая по поверхности дерева. Не впитавшийся воск убрать с поверхности ветошью. После нанесения поверхность необходимо оставить до полного высыхания. После высыхания поверхность полируется мягкой хлопчатобумажной ветошью (по желанию).

ИНСТРУМЕНТЫ

Инструментом для нанесения является ветошь. Ветошь – хлопчатобумажная не окрашенная ткань, не имеющая ворса. Для этих целей лучше всего применять вафельное полотенце.

Использовать синтетические и цветные ткани категорически запрещается.

F.