HEMEL®
"Знаток дерева"

Техническое описание

HEMEL PA SERIES

Описание: Краска для наружных работ.

Цвет: Белый (PA2119) или прозрачный (PA1110).

Тип: На водной основе.

Назначение: Краска для наружных работ предназначена для окрашивания деревянных окон, фасадов домов и беседок, заборов и иных поверхностей на открытом воздухе, кроме террас. Колеруется в непрозрачные цвета.

Общие характеристики:

- Оставляет поры древесины открытыми;
- Высокая укрывистость, повышенная защита от УФ-лучей;
- Ускоренное время высыхания, оптимально для быстрого штабелирования;
- Не шелушится, не растрескивается, не отслаивается;
- Придает поверхности стойкость к воде;
- Хорошая тиксотропность, может наноситься вертикально;
- Безопасно для окружающей среды, безопасно для детей (EN 71-3);
- Готово к использованию.

Область применения: окна, фасады домов и беседок, заборы, перголы, садовая мебель и другие поверхности из дерева на открытом воздухе, кроме террас.

Размер упаковки: 15 л.

Характеристики продукта:

Сухой остаток, %	Белая: 49,5 ± 1 Прозрачная: 37,75 ± 1
Вязкость (DIN6, 20˚C):	Белая: 35” ± 2 Прозрачная: 35” ± 2
Плотность (г/м³):	Белая: 1,17 ± 0,02 Прозрачная: 1,04 ± 0,02
ЛОС (г/л):	Белая: 39 Прозрачная: 37
Метод нанесения:	Распыление, кисть
Срок годности (5-35˚C):	2 года
Количество слоёв:	2
Расход на 1 слой:	125-150 г/м²

Время сушки (при 20 ˚С и влажности 40-65%):	На отлип: 30 минут Нанесение следующего слоя: 1,5 - 2 часа
Разбавление:	Нет (до 5% водой при низких температурах)

Подготовка поверхности:

Поверхность древесины должна быть чистой и иметь влажность не более 16%. Необходимо провести шлифование зерном абразива Р80-120. Удалите образовавшуюся пыль.

Нанесение:

Тщательно перемешайте содержимое банки. Наносите продукт указанным способом, соблюдая рекомендованный расход. Наносите следующий слой на сухую поверхность, но не ранее чем через 1,5-2 часа. Рекомендуется сделать промежуточную шлифовку зерном абразива Р220-240.

Инструкции:

- Держите банку закрытой, если не используете продукт.
- Рекомендованная температура окрашивания составляет от 15°С до 25°С при относительной влажности 40-65%.
- Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или под дождем.
- Для профилактики поражения древесины синевой, плесенью и грибками, рекомендуется предварительная обработка пропиткой HEMEL WP1000.
- Храните в помещении при температуре выше 5˚С. Не замораживайте продукт.
- Малярные инструменты следует мыть с мылом и большим количеством теплой воды после нанесения.

Меры предосторожности:

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Храните в оригинальной таре.
- Не используйте пустые банки для других целей.
- При применении в закрытом помещении, обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Избегайте попадания в глаза и на кожу.
- Мойте руки после использования.
- При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.

- Утилизируйте содержимое/банки в соответствии с требованиями экологического законодательства.
- При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Информацию о здоровье и безопасности см. в паспорте безопасности продукта.