HEMEL®
PA SERIES

Самогрунтующаяся краска для наружных и внутренних работ

Цвет: Белый (PA2119) или прозрачный (PA1100).

Тип: На водной основе.

Назначение: Краска предназначена для окрашивания деревянных окон, фасадов домов и беседок, заборов, стен, потолков и иных поверхностей, кроме террас и полов. Колеруется в непрозрачные и полупрозрачные цвета.

(4942) 504 504 | +7 953 662 13 06

Техническое описание
HEMEL PA SERIES

Общие характеристики:

- Оставляет поры древесины открытыми
- Высокая укрывистость
- Повышенная защита от УФ-лучей
- Ускоренное время высыхания
- Оптимально для быстрого штабелирования
- Не шелушится, не растрескивается, не отслаивается
- Придает поверхности стойкость к воде
- Хорошая тиксотропность, может наноситься вертикально
- Безопасно для окружающей среды и детей (EN 71-3)
- Готово к использованию

Размер упаковки: 1, 5 и 15 литров

Область применения: окна, фасады домов и беседок, заборы, перголы, садовая мебель, стены, потолки и другие поверхности, кроме террас и полов.

Подготовка поверхности:

Поверхность древесины должна быть чистой и иметь влажность не более 16%. Необходимо провести шлифование зерном абразива P80-120. Удалите образовавшуюся пыль.

Нанесение:

Тщательно перемешайте содержимое банки. Наносите продукт указанным способом, соблюдая рекомендованный расход. Наносите следующий слой на сухую поверхность, но не ранее чем через 1,5-2 часа. Рекомендуется сделать промежуточную шлифовку зерном абразива P150-180.

Характеристики продукта

Сухой остаток, %	Белая: 49,5 ± 1 | Прозрачная: 37,75 ± 1
Вязкость (DIN6, 20˚C):	Белая: 35″ ± 2 | Прозрачная: 35″ ± 2
Плотность (г/м^3):	Белая: 1,17 ± 0,02 | Прозрачная: 1,04 ± 0,02
ЛОС (г/л):	Белая: 39 | Прозрачная: 37
Метод нанесения:	Распыление, кисть
Срок годности (5-35˚C):	2 года
Количество слоёв:	2 слоя
Расход на 1 слой:	125-150 г/м^2
Время сушки (при 20 ˚C и влажности 40-65%):	На отлип: 30 минут Нанесение следующего слоя: 1,5 - 2 часа
Разбавление:	Нет (до 5% водой при низких температурах)

Инструкции:

- Держите банку закрытой, если не используете продукт
- Рекомендованная температура окрашивания - от 15°C до 25°C при относительной влажности 40-65%
- Не наносите под прямыми солнечными лучами или под дождем
- Для профилактики поражения древесины синевой, плесенью и грибками, рекомендуется предварительная обработка пропиткой **HEMEL WP1000**
- Хранить при температуре выше 5˚C
- Не замораживайте продукт
- Малярные инструменты следует мыть с мылом и большим количеством теплой воды после нанесения

Меры предосторожности:

- Хранить в недоступном для детей месте
- Храните в оригинальной таре
- Не используйте пустые банки для других целей
- При применении в закрытом помещении, обеспечьте достаточную вентиляцию
- Избегайте попадания в глаза и на кожу
- Мойте руки после использования
- При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.
- Утилизируйте содержимое/банки в соответствии с требованиями экологического законодательства
- При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью

(4942) 504 504 +7 953 662 13 06